

## Lot Programm Bauer Walser AG

Gelbgold Lot			
Lot	Arbeitstemperatur °C	Merkmal	Bemerkung
L333HCDF	720	hartfließend	
L333MCDF	700	mittelfließend	
L333WCDF	680	weichfließend	
375L1CDF	750	hartfließend	
375L3CDF	690	weichfließend	
L585HCDF	800	hartfließend	
L585MCDF	760	mittelfließend	
L585WCDF	730	weichfließend	
L750GHCF	815	hartfließend	
L750GMCF	780	mittelfließend	
L750GWCF	750	weichfließend	
L917CDFH	880	hartfließend	

Rotgold Lot			
Lotblech	Arbeitstemperatur °C	Merkmal	Bemerkung
L585/75R	890	hartfließend	schwer zu verarbeiten
L750RW	800	weichfließend	

Weißgold Lot			
Lotblech	Arbeitstemperatur °C	Merkmal	Bemerkung
L585WHCF	800	hartfließend	Nickelhaltig
L585WPD	780	weichfließend	Palladiumhaltig
L750WHCF	840	hartfließend	Nickelhaltig
L750WPD	800	weichfließend	Palladiumhaltig

Platin Lot			
Lotblech	Arbeitstemperatur °C	Merkmal	Bemerkung
LPTH/AG	1400	hartfließend	Platinhaltig
LPTW/AG	1110	leichtfließend	Platinfrei

Silber Lot			
Lotblech	Arbeitstemperatur °C	Merkmal	Bemerkung
750AgL1	770	hartfließend	Emallot
LAg675L1	730	hartfließend	
600AgL2	710	mittelfließend	
600AgL3	680	weichfließend	
LAG40CDF	660	hartfließend	Stahlлот

Alle Lote sind cadmiumfrei und entsprechen der Verordnung ( EU ) Nr. 494/2011 vom 20. Mai 2011  
weitere Lote auf Anfrage