

Legierung: **Auro Dur H L790B**

Kurzbezeichnung: **LADH790B**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	weiß

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen •
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	72
(Massenanteile in %)	Pt	1,9
	Pd	1,0
	Ag	8,0
	Cu	7,0
	Zn	10,0
	Re	0,1

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	800
	Schmelzintervall in °C	750- 800

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.