

Legierung: **AuroCer Lot 1040PF**

Kurzbezeichnung: **LAC1040P**

<b>Typ:</b>	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
<b>Farbe:</b>	gelb

<b>Indikationen:</b>	Vor-Brand-Lot	•
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	79,00
(Massenanteile in %)	Pt	3,00
	Ir	0,10
	Ag	16,60
	Zn	1,30

<b>Technische Daten:</b>	Arbeitstemperatur in °C	1050
	Schmelzintervall in °C	980- 1050

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.