

Legierung: **AuroCer Lot 960**

Kurzbezeichnung: **LAC960**

<b>Typ:</b>	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
<b>Farbe:</b>	gelb

<b>Indikationen:</b>	Vor-Brand-Lot	
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	•
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	•
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	80,00
(Massenanteile in %)	Pt	0,45
	Ir	0,05
	Ag	15,50
	Zn	4,00

<b>Technische Daten:</b>	Arbeitstemperatur in °C	950
	Schmelzintervall in °C	840-950

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.