

Legierung: **Stahlgoldlot 930**

Kurzbezeichnung: **LSTG930**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	weiß

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen •

Zusammensetzung:	Au	79,80
(Massenanteile in %)	Ni	15,80
	Zn	4,40

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	930
	Schmelzintervall in °C	880 – 930

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.



ACHTUNG: Produkt enthält Nickel. Sollte bei bekannter Nিকেlempfindlichkeit nicht angewendet werden.