

Legierung: **AuroCer Lot 880 PF**

Kurzbezeichnung: **LAC880PF**

<b>Typ:</b>	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
<b>Farbe:</b>	gelb

<b>Indikationen:</b>	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen •
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	76,00
(Massenanteile in %)	Pt	2,90
	Ir	0,10
	Ag	10,00
	Cu	6,00
	Zn	5,00

<b>Technische Daten:</b>	Arbeitstemperatur in °C	880
	Schmelzintervall in °C	820 – 880

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.