

Legierung: **Stahlgoldlot 940**

Kurzbezeichnung: **LSTG940**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	weiß

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen •

Zusammensetzung:	Ag	46,00
(Massenanteile in %)	Cu	24,00
	Pd	30,00

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	960
	Schmelzintervall in °C	900-970

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.