

Legierung: **AuroDur H Lot 850**

Kurzbezeichnung: **LADH850**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen •
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	72,00
(Massenanteile in %)	Pt	2,00
	Pd	0,90
	Ag	10,50
	Cu	9,20
	Zn	5,40

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	850
	Schmelzintervall in °C	810 – 860

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.