

Legierung: **AuroDur H Lot 750**

Kurzbezeichnung: **LADH750**

<b>Typ:</b>	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
<b>Farbe:</b>	gelb

<b>Indikationen:</b>	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot •
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen •
	Verbindungslot Gusslegierungen •
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	73,20
(Massenanteile in %)	Pt	1,80
	Ag	10,60
	Cu	3,00
	Zn	11,40

<b>Technische Daten:</b>	Arbeitstemperatur in °C	750
	Schmelzintervall in °C	710 – 760

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.