

Legierung: **Auro Dur H L755B**

Kurzbezeichnung: **LADH755B**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	weiß

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen •
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	73
(Massenanteile in %)	Ag	10
	Cu	3
	Pt	1,9
	Zn	12
	Re	0,1

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	755
	Schmelzintervall in °C	700-755

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.